

Massaranduba

Kurzzeichen DIN EN 13556: MNXX

Botanische Bezeichnung

Manilkara bidentata, M. longifolia, Manilkara spp. Familie Sapotaceae

Verbreitung

Nördl. bis mittleres Südamerika

Handelsnamen

macaranduba (BR), baiata (SR, CO), nisperillo (CO), quinilla (PE), purguo morado (VE), bulletwood, beefwood (GB)

Kurzbeschreibung

Arten der Gattung Manilkara sind in tropischen Regionen Südostasiens, Afrikas und Süd- bzw. Mittelamerika verbreitet. Das Angebot auf dem deutschen Markt basiert jedoch fast ausschließlich auf Importen aus Südamerika (Brasilien, Ekuador, Kolumbien, Peru) und ist derzeit weitgehend auf profilierte Terrassendiepen sowie Holz für die Unterkonstruktion beschränkt.



Massaranduba 1

Farbe und Struktur

Kernholz im frischen Zustand fleischrot, später dunkelbraun; deutlich abgesetzt vom meist schmalen, rötlich-grauen Splintholz. Zuwachszonengrenzen nicht auffällig; Faserverlauf gerade bis wechsellängswüchsig; trockenes Holz ohne charakteristischen Geruch.

Gesamtcharakter

Farblich wie strukturell überwiegend homogenes Holz von feiner Textur und sehr hoher Dichte; Holzbild je nach Faserverlauf schlicht bis dekorativ, u.U. mit schwachen Glanzstreifen durch Wechseldrehwuchs auf radialen Oberflächen.

Bearbeitbarkeit

Massaranduba ist ein sehr schweres und hartes Holz mit entsprechenden Festigkeitseigenschaften, die in etwa im Bereich von Bongossi und ähnlich schweren Hölzern liegen. Die Bearbeitung mit Hand- und Maschinenwerkzeugen ist wegen der großen Härte erschwert. Für Nägel und Schrauben muss vorgebohrt werden, die Verklebung ist schwierig.

Trocknung

Stark schwindend, noch befriedigendes Stehvermögen, besonders träge in der Feuchtaufnahme und -abgabe. Das Holz trocknet langsam mit Neigung zum Verwerfen und zu starker Rissbildung.

Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2)

Dank der sehr guten Resistenz gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze und Insekten kann das unbehandelte Holz langfristig im Außenbau eingesetzt werden.

Verwendungsbereiche

Als Konstruktionsholz für starke Beanspruchungen im Innen- und besonders im Außenbau, an die keine hohen Ansprüche bezüglich Maßhaltigkeit gestellt werden, z.B. für Brückenbau, Schwimmstege, Wasserbau (nur Süßwasser!), Terrassendielen, Kühlturmbau, Kläranlagen, Lärm- und Sichtschutzwände, Zaunanlagen; gut geeignet für Fußböden in Werkhallen in Handwerk- und Industrieanlagen sowie für Bögen von Streichinstrumenten.

Austauschhoelzer

Geeignet im Austausch für andere Außenbauhölzer ähnlicher Rohdichte und Dauerhaftigkeit wie z.B. Bongossi, Balau/Bangkirai, Greenheart (jedoch nicht im Salzwasser), Okan, Mukulungu, Moabi, u.a..

Anmerkungen

Holzstaub kann zu Reizungen der Haut und der Schleimhäute führen.

Literatur

Cobra Fedalto, L & al. 1989: Madeiras da Amazonia. LPF, IBAMA, Brasilia
Gottwald, H. 1958: Handelshölzer. F. Holzmann Verlag, Hamburg
Mainieri, C. & Chimelo Perez, J. 1989: Fichas de Características das Madeiras Brasileiras. IPT, Sao Paulo.
Rehbein, M. & G. Koch 2007: Eignung von Massaranduba für die Außenverwendung. Holz-Zentralblatt 133 (28)- 784-785.
Wangaard, F.F. & al. 1954: Properties and uses of tropical woods IV. Trop. Woods 99: 1-187.
Wiselius, S. 1. (ed.) 2005: Houtvademeern, 9. Ausgabe. SDU Uitgevers, den Haag (Niederlande), 470 pp.

Gewicht frisch: 1200-1300 kg/m³

Rohdichte lufttrocken (12-15% u): 0,9-1,11 g/cm³

Druckfestigkeit u12-15: 79-97 N/mm²

Biegefestigkeit u12-15: 166-220 N/mm²

Elastizitätsmodul (Biegung) u12-15: 17800-28000 N/mm²

Härte (JANKA) ?, umgerechnet: 38-54 kN

Härte (BRINELL) ? zur Faser u12-15: 10-15 N/mm²

Differentielles Schwindmass (radial): 0,33 %

Differentielles Schwindmass (tangential): 0,44 %

pH-Wert: 4,5-5,7

Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2): 1-2